



L 1060



TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny Brno
Zkušební laboratoř č. 1060 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Olomoucká 7/9
618 00 BRNO

Datum: Datum: Date:	10.11.2021	Strana: Seite: Page:	1/2
Protokol č.: Protokoll-Nr.: Report No.:	1184/2021	Revize: Revision: Revision:	0

PROTOKOL O ZKOUŠCE Prüfprotokoll / Test Report

Vzorek dodán dne: Probe eingeliefert am: The sample arrived on:	08.11.2021	Datum ukončení zkoušky: Datum der Beendigung der Prüfung: Date of ending of the test:	10.11.2021
Zákazník: Kunde / Customer:	PharmDr. Lubomír Jaroš, Smetanova 324, 463 34 Hrádek nad Nisou		
Vzorek: Probe / Sample:	Kovový vzorek		
Zkušební metoda - druh zkoušení / Prüfverfahren - Prüfungsart / Test method - Type of testing: LPP 4 – Stanovení prvků metodou ICP – OES Slitiny Pb-Sn-Sb (ENV 13800)			
Předpisy a specifikace, které nejsou předmětem akreditace / Vorschriften u. Spezifikationen, die der Gegenstand des Sachgebietes der Akkreditierung nicht sind / Regulations and specifications, which are not subject to accreditation: -			

Ing. Kateřina Hrubá
Vedoucí Laboratoří a zkušeben Brno
Leiterin des Laboratorien und Prüfstellen Brunn
Head of Laboratories and Testing Laboratories Brno
Tel.: +420 545 110 125



Prohlášení - Erklärung - Statement:

- Výsledky zkoušek uvedených v tomto protokolu se týkají pouze zkoušených předmětů, tak jak byly přijaty.
Die in diesem Protokoll aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände, wie erhalten wurden.
Test results mentioned in this report refer to the tested specimens only, as received.
- Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Protokolls ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet.
The report shall not be reproduced without the prior written permission of the testing laboratory.

Strana: 2/2
Seite:
Page:

Protokol č.: 1184/2021 Revize: 0
Protokoll Nr.:
Report No.: Revision:

Chemický rozbor

Zkušební vzorek	Ag (%)	Sn (%)	Pb dopočet (%)	Al (%)	Bi (%)	Fe (%)
Kovový vzorek	0,001	0,029	99,4	0,022	0,51	0,027

Poznámka: Z dodaného vzorku byla odseparována kovová část, která byla použita k analýze.

Hrušková
Vedoucí Laboratoře analytické chemie: Mgr. Veronika Hrušková
Tel.: +420 545 110 125